STICK COL S.R.L.

Colle en Stick 3X43G

Produit, Caractéristiques Chimiques et Physiques, Modalités d'emploi et Avertissements.

Produit

Dénomination commerciale
3X43G

Description
Produit jaune paille, approprié aux collages divers de bonne tenue.

Base
Copolymère d'Ethylène Vinyle Acétate (Eva)

Caractéristiques Chimiques et Physiques

Couleur
Giallo paglierino.
Odeur
Légère émanation uniquement en phase d'utilisation, collage inodore.
Résistance
A l'eau: bonne ; Aux solvants: faible.
Résidu sec
100%.
Température d'exercice
180° - 200°C.
Temps ouvert
15 - 20 secondes.
Temps de prise
4 secondes.
Température de ramollissement
75°C +/- 2° (R&B).
Viscosité
4.300 mPa.s +/-10%
(Brook. Thermosel System SC4-28 à 190°C).
Dimensions Standards
En stick. Diamètre 43 mm, longueur 43 mm.
Emballage
Boîtes en carton neutre de kg 20, autres dimensions à définir
Stockage
Illimité en lieux secs à une température comprise entre 5°C et 45°C.

Modalités d'emploi et Avertissements

Ces produits doivent être utilisés à l'aide des applicateurs professionnels pour des colles thermo-fusibles en stick à base d'EVA, qui exposent le produit à des températures comprises entre 180° et 200°C.
Utiliser des sticks ayant le même diamètre que les applicateurs à disposition et vice-versa.
Appliquer le produit sur une des deux surfaces à coller et les unir en quelques secondes. Ne pas attendre trop longtemps avant d'exécuter l'assemblage, car le refroidissement de la colle (qui a lieu dans un laps de 30 - 50 secondes) provoque une diminution sûre de la qualité de l'encollage. Ces temps peuvent subir des modifications selon les produits utilisés (voir fiches techniques relatives) et selon les températures ambiantes présentes et les surfaces à coller.
On peut obtenir de bonnes adhésions sur de nombreux matériaux normalement utilisés dans le secteur de l'emballage, de la papeterie, du bricolage, et là où est nécessaire une utilisation rapide et pratique. Bois, papier, carton, étoffes, surfaces plastifiées, peintes, métaux, verre peuvent être unis très fortement, tout en tenant compte du fait que les produits thermo-fusibles à base d'EVA obtiennent difficilement de hautes prestations à long et moyen terme si soumis à traction et sur des surfaces soi-disant «difficiles». Se rappeler que les produits adhésifs thermo-fusibles à base d'EVA sont thermocollants! Il faut donc tenir compte des données indiquées dans les fiches techniques relatives.
L'Entreprise Stick Col srl garantit une qualité constante des produits fournis, mais ne peut en aucun cas garantir les résultats des travaux qui sont considérés effectués sous la seule responsabilité des utilisateurs. Il est donc conseillé de vérifier que les caractéristiques générales et d'adhésion des produits utilisés répondent aux exigences des utilisateurs.

www.stickcol.com
info@stickcol.com

Siège:
Via del Lavoro, 42
Zona Industriale N. 5
41042 Spezzano di Fiorano (Modène) IT

Contacts:
Tél: +39 0536843990
Fax: +39 0536845198
Skype: stickcol

Courriel:
info@stickcol.com
ordini@stickcol.com
amministrazione@pec.stickcol.com

Tous les droits sont réservés et objet de protection industrielle. Les modifications des produits illustrés, même si partielles, pourront être apportées uniquement si explicitement autorisées par la société Stick Col s.r.l. di Fiorano (Modène). Toutes les données sont fournies et illustrées à titre indicatif et la société Stick Col s.r.l. se réserve le droit d'apporter à tout moment les modifications qu'elle jugera opportunes, pour répondre aux nécessités de l'entreprise et des procédés de production.