

# Adesivo in Granuli tipo G037

Prodotto, Caratteristiche Chimico-Fisiche, Modalità di Impiego ed Avvertenze.



## Prodotto

### Denominazione commerciale

G037

### Descrizione

Prodotto idoneo per incollaggi su superfici difficili, quali plastificati, verniciati, trattati, vetri, metalli, di ottima tenuta. Ottimo per la tenuta di incollaggi alle basse temperature. Non fa filo.

### Base

Copolimero Di Etilene Vinile Acetato (Eva)

## Caratteristiche Chimico-Fisiche

### Colore

Trasparente opalino.

### Odore

Leggera emanazione solo in fase di utilizzo.  
Incollaggio inodore

### Resistenza

All'acqua: buona; Ai solventi: scarsa.

### Residuo secco

100%.

### Temperatura d'esercizio

180° - 200°C.

### Tempo aperto

30 - 40 secondi.

### Tempo di presa

10 secondi.

### Temperatura di rammollimento

79°C +/- 2° (R&B).

### Viscosità

4.000 mPa.s +/-20%  
(Brook. Thermosel System SC4-28 a 190°C).

### Dimensioni Standard

In cilindretti.

### Confezione

Scatole di cartone da Kg 15.

### Stoccaggio

Illimitato in ambienti asciutti ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 45°C.

## Modalità di Impiego ed Avvertenze

Questi prodotti devono essere utilizzati per mezzo degli appositi applicatori professionali per adesivi termofusibili in stick base EVA, che portano il prodotto a temperature comprese tra i 180° e i 200°C. Utilizzare stick aventi lo stesso diametro degli applicatori a disposizione e viceversa. Applicare il prodotto su una delle due superfici da incollare e unirle nel giro di pochi secondi. Non attendere troppo tempo nell'eseguire l'unione, in quanto il raffreddamento dell'adesivo (che avviene nel giro di pochi secondi) comporta un sicuro indebolimento dell'incollaggio. Questi tempi possono subire modifiche a seconda dei prodotti utilizzati (vedere schede tecniche relative) e a seconda delle temperature presenti in ambiente e sulle superfici da incollare.

Si possono ottenere buone adesioni su moltissimi materiali normalmente utilizzati nell'imballaggio, in cartotecnica, nei fai da te, ed ovunque servano velocità e praticità.

Legno, carta, cartone, stoffe, superfici plastificate, verniciate, metalli, vetro possono essere uniti in modo anche molto forte, pur tenendo in considerazione che i prodotti termofusibili base EVA difficilmente ottengono elevate prestazioni per periodi medio-lunghi se sottoposti a trazione e su superfici così dette "difficili". Ricordare che i prodotti adesivi termofusibili base EVA sono termorinvenenti! Quindi tenere in considerazione i dati indicati nelle relative schede tecniche.

La Ditta Stick Col srl garantisce la costanza qualitativa dei prodotti forniti, ma non può in alcun modo garantire i risultati di lavori che vengono effettuati sotto la responsabilità di chi li esegue. Si consiglia quindi di verificare che le caratteristiche generali e di adesione dei prodotti impiegati siano di soddisfazione di chi li deve utilizzare.

Sede:  
Via del Lavoro, 42  
Zona Industriale N. 5  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) IT

Contatti:  
Tel: +39 0536843990  
Fax: +39 0536845198  
Skype: stickcol

Email:  
info@stickcol.com  
ordini@stickcol.com  
amministrazione@pec.stickcol.com

 [www.stickcol.com](http://www.stickcol.com)

 [info@stickcol.com](mailto:info@stickcol.com)