

Adesivo in Cilindretti G566

Prodotto, Caratteristiche Chimico-Fisiche, Modalità di Impiego ed Avvertenze.



Prodotto

Denominazione commerciale
G566

Descrizione

Prodotto specifico per superfici difficili, usato nel settore dell'auto, prodotto molto morbido e adesivo, con tack superficiale.

Base

Copolimero Di Etilene Vinile Acetato (Eva)

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Colore

Giallo opalino.

Odore

Leggera emanazione solo in fase di utilizzo.

Incollaggio inodore

Resistenza

All'acqua: buona; Ai solventi: scarsa.

Residuo secco

100%.

Temperatura d'esercizio

180° - 200°C.

Tempo aperto

25 - 30 secondi.

Tempo di presa

10 - 15 secondi.

Temperatura di rammollimento

79°C +/- 2° (R&B).

Viscosità

8.000 mPa.s +/-10%

(Brook. Thermosel System SC4-28 a 190°C).

Dimensioni Standard

In cilindretti.

Confezione

Da definire all'ordine.

Stoccaggio

Illimitato in ambienti asciutti ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 45°C.

Modalità di Impiego ed Avvertenze

Questi prodotti devono essere utilizzati per mezzo degli appositi applicatori professionali per adesivi termofusibili in stick base EVA, che portano il prodotto a temperature comprese tra i 180° e i 200°C. Applicare il prodotto su una delle due superfici da incollare e unirle nel giro di pochi secondi.

Non attendere troppo tempo nell'eseguire l'unione, in quanto il raffreddamento dell'adesivo (che avviene nel giro di pochi secondi) comporta un sicuro indebolimento dell'incollaggio.

Questi tempi possono subire modifiche a seconda dei prodotti utilizzati (vedere schede tecniche relative) e a seconda delle temperature presenti in ambiente e delle superfici da incollare.

Si possono ottenere buone adesioni su moltissimi materiali normalmente utilizzati nell'imballaggio, in cartotecnica, nel fai da te, ed ovunque servano velocità e praticità.

Legno, carta, cartone, stoffe, superfici plastificate, verniciate, metalli, vetro possono essere uniti in modo anche molto forte, pur tenendo in considerazione che i prodotti termofusibili base difficilmente ottengono elevate prestazioni per periodi medio-lunghi se sottoposti a trazione e su superfici così dette "difficili".

Ricordare che i prodotti adesivi termofusibili base EVA sono termorinvenenti! Quindi tenere in considerazione i dati indicati nelle relative schede tecniche.

La Ditta Stick Col srl garantisce la costanza qualitativa dei prodotti forniti, ma non può in alcun modo garantire i risultati di lavori che vengono effettuati sotto la responsabilità di chi li esegue. Si consiglia quindi di verificare che le caratteristiche generali e di adesione dei prodotti impiegati siano di soddisfazione di chi li deve utilizzare.

Sede:
Via del Lavoro, 42
Zona Industriale N. 5
41042 Spezzano di Fiorano (MO) IT

Contatti:
Tel: +39 0536843990
Fax: +39 0536845198
Skype: stickcol

Email:
info@stickcol.com
ordini@stickcol.com
amministrazione@pec.stickcol.com

 www.stickcol.com
 info@stickcol.com